




## FICHA TECNICA

# PROCOFIX

**Código: 142.0876** **Grupo: Pinturas Plásticas**

| | |
|---|---|
| ***DESCRIPCIÓN*** | Látex fijador concentrado a base de copolímero acrílico. |
| ***PROPIEDADES*** | * Gran poder de fijación.<br>* Gran poder de penetración.<br>* Gran resistencia a los álcalis.<br>* Fácil de aplicar. |
| ***USOS*** | Debido a su naturaleza de micropartículas está especialmente indicado para fijar y endurecer paredes y techos interiores y exteriores, viejas pinturas al temple o cola antes de ser pintados con pinturas plásticas, así como toda clase de materiales excesivamente porosos o pulvurulentos. |

## *CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS*

| | |
|---|---|
| **Vehículo fijo** | Copolímero estireno acrílico. |
| **Disolvente** | Agua. |
| **Brillo** | Satinado. |
| **Color** | Transparente, al secar. |
| **COV** | 0,58 g/L |
| **Contenido en sólidos** | 40% en volumen. 42,5% peso. |
| **Densidad** | 1,0 Kgr/Litro, aproximadamente. |
| **Viscosidad** | 75 U.K. a 20ºC. |
| **Secado a 23ºC. y 50% H.R.** | Al tacto**:** 1 hora. |
| **Repintado** | 4 - 5 horas. |
| **Rendimiento teórico** | De 25 - 30 m²/Litro, diluido adecuadamente y según absorción de la superficie |
| **Espesor de película** | 33-40 micras húmedas. 13-16 micras secas.<br>El rendimiento práctico varía en función del tipo y estado de la superficie, de la absorción del soporte así como del modo de aplicación y del grado de dilución. |

## *MODO DE EMPLEO*


**CONDICIONES DE APLICACIÓN**

| | |
|---|---|
| **Temperatura de aplicación** | De 5ºC a 35ºC. |
| **Máxima humedad relativa** | 85 %<br>No es recomendable aplicar a pleno sol o temperaturas del soporte elevadas. |
| **Útiles de Aplicación** | Brocha/rodillo |

| | |
|---|---|
| **Disolvente** | Agua |
| **Dilución** | 6 partes de agua por una de Procofix. |
| **Limpieza de útiles** | Agua. |
| **SISTEMAS DE APLICACIÓN** | Homogeneizar perfectamente el producto antes de su utilización. |
| **Superficies nuevas** | |
| Albañilería / Yeso “muerto” ó pulverulento | Las superficies a fijar han de estar secas y limpias de polvo, eflorescencias, óxido, grasas, ceras, etc. e imprimadas adecuadamente. |
| **Modo de empleo** | Diluir 1 parte de Procofix con 6 partes de agua, aplicar mediante brocha o rodillo una mano abundante de la mezcla resultante hasta observar que el soporte presenta una fijación adecuada. Transcurridas 5-6 horas puede procederse al pintado con pintura plástica. |
| **Superficies pintadas** | Para el pintado de otros materiales o situaciones específicas no contempladas en esta ficha técnica, consultar con nuestro Servicio Técnico Comercial. |
| **OBSERVACIONES** | Es muy importante realizar la dilución indicada antes de aplicar el producto. En caso de no diluir podría quedar concentrado en la superficie y su comportamiento no sería suficientemente satisfactorio |

## *INFORMACIÓN ADICIONAL*

| | |
|---|---|
| **Instrucciones de Seguridad** | Consultar etiquetado del envase.<br>Para más información solicitar la Hoja de Datos de Seguridad. |
| **Tiempo de almacenaje** | 24 meses, desde su fabricación, en su envase original, sin abrir, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 y 35ºC. |











**Edición 04/2011**
Esta edición anula las anteriores

Akzo Nobel Coatings, S.L. –Calle Feixa Llarga 14-20 – 08040 Barcelona España – Teléfono (93) 484.25.00*
Sociedad Unipersonal Ins.Reg.Mer. de Barcelona, F. 78, T. 37431, H. nº B-45052, Inscrip. 157º - N.I.F. B-08218158



